

ТУ на профилированный брус

Настоящие технические условия распространяются на брус профилированный для стен малоэтажных зданий, производимых ООО «Завод клееного бруса»

Общие параметры бруса

Параметр	Значение	Предельное отклонение
Материал бруса	ель, сосна	
Отклонение по геометрии любой кромки на 1 погонный метр, мм	0	±1
Отклонение от плоскости на 1 погонный метр, мм	0	±1

Требования по качеству бруса

№	Допустимый порок древесины	Внешняя ламель
1	Сучки сросшиеся, светлые, здоровые с трещинами	Допускаются
2	Сучки черные, выпадающие, табачные	Допускаются до 60 мм
4	Трещины	Допускаются до 7 мм на момент отгрузки
7	Растрескивание на торцах	Допускается до 10 мм на момент отгрузки
8	Смоляные кармашки	Допускаются
9	Сердцевина	Допускается
10	Засмолок на пластьях и кромках	Допускается
11	Заболонная гниль:	Не допускается
12	Обзол	Не допускается
13	Синева	Не допускается
15	Непрострог на пласть	Не допускается
16	Непрострог на гребне	Допускается, если не просматривается на собранной стене